

ESPESSANTES (OTE –151, 152 e 153)

OTE 151, OTE 152 e OTE 153 são espessantes acrílicos associativos em dispersão aquosa, indicados para formulações de Tintas Látex, Massa Corrida acrílica, Massa para texturizados ou grafiatos, onde se almeja adquirir uma viscosidade adequada o suficiente para as condições de armazenamento e aplicação desejadas.

A dosagem ideal pode variar de 0,3 a 2,0 % sobre o total do produto.

A escolha do espessante e das dosagens adequadas faz com que o usuário do produto final obtenha as melhores condições de aplicação e um melhor acabamento.

Os produtos **OTE 151, OTE 152 e OTE 153** não devem ser submetidos a temperaturas inferiores a 5°C, devendo serem estocados em locais ventilados e nunca sob ação solar.

PRODUTO	OTE 151	OTE 152	OTE 153
APLICAÇÕES			
Massa corrida	N	N	+++++
Texturas	N	N	+++++
Tintas de alto PVC	+++	+++++	+++
Tintas de médio e baixo PVC	+++++	+++++	++
PROPRIEDADES			//////////
Teor de sólidos (%)			28 - 32
Densidade g/cm ³ a 25°C	0.95-1,05	0.95-1,05	0.95-1,05
*Viscosidade (mPas a 25°C)			Max 100
Aspecto físico	Emulsão Branca	Emulsão Branca	Emulsão Branca
pH (25°C)			2,0 – 4.0

*= Viscosímetro Brookfield mod. RVT, h-1, V=20 rpm

+++++ = **Totalmente aplicável**

+++ = **Parcialmente aplicável**

N = **Não aplicável**

NOTA: As informações sobre aplicações e dosagens contidas neste boletim técnico são de caráter meramente orientativo, devendo portanto seu uso ser precedido de ensaios laboratoriais. NÃO PONHA EM RISCO A SUA SAÚDE. Antes de manusear qualquer produto químico leia atentamente sua ficha de segurança.